

Rubio Monocoat САНПРАЙМЕР КОЛОР (Дуо Системс)

ОПИСАНИЕ:

Rubio Monocoat Санпраймер Колор – грунтовка на водной основе, обладающая отличной проникающей способностью красящих пигментов благодаря нанотехнологии. Она защищает древесину от выцветания под действием УФ-излучения и предохраняет от плесени, грибка, перепадов влажности и растрескивания. **Rubio Monocoat Санпраймер Колор** применяется для нанесения в качестве предварительной обработки поверхности в сочетании с финишным слоем RMC Декин-г Оил 2К или RMC Сайдинг Оил.

Rubio Monocoat Санпраймер Колор защищает древесину от повреждений, наносимых фотоокислительными процессами благодаря эластичным свойствам лигнина.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Наносить только на чистую необработанную древесину. Существенно важно полностью удалить все следы предыдущих обработок.
2. Очистите поверхность с помощью RMC Экстериор Вуд Клинер.
3. Нанесите Rubio Monocoat Санпраймер Колор с помощью распылителя, кисти, валика или ткани.
4. Дайте поверхности высохнуть пока она не станет сухой на ощупь.
5. Нанесите RMC Декин-г Оил 2К или RMC Сайдинг Оил.

ЦВЕТА:

Доступна широкая гамма цветов и оттенков пород древесины.

РАСХОД:

Расход грунтовки **Rubio Monocoat Санпраймер Колор** варьируется в зависимости от следующих показателей:

1. Плотность древесины – чем мягче порода дерева, тем выше расход.
2. Степень влажности – древесина должна быть сухой. Не наносить на поверхности с влажностью древесины выше 12%.
3. Температура окружающей среды – должна быть в пределах 15-27°C и относительной влажности воздуха менее 80%. Не наносить под прямыми солнечными лучами или в жару.
4. Подготовка – способ подготовки древесины – зачистка, простая очистка или шлифовка – имеет влияние на расход продукта.

Rubio Monocoat Санпраймер Колор

Примерный подсчет расхода – поверхность должна быть полностью обработана

Rubio Monocoat Санпраймер Колор. Не превышать установленную норму.

Показатели количества расхода:

RMC Sunprimer Color: новая древесина

Экзотические и твердые породы: 1л = +/- 20-35 м²
(+/- 30-50 г/м²)

Смолистые и мягкие породы: 1л = +/- 15-20 м²
(+/- 50-60 г/м²)

RMC Санпраймер Колор: Обновление или после нанесения RMC Экстериор Вуд Клинер.

Все восстановительные работы должны производиться в соответствии с высоким практическим опытом и инструкцией Rubio Monocoat.

Экзотические и твердые породы: 1л = +/- 15-25 м²
(+/- 40-60 г/м²)

Смолистые и мягкие породы: 1л = +/- 10-15 м²
(+/- 60-100 г/м²)

Расход указан приблизительно и зависит от типа древесины, способа подготовки поверхности. Рекомендуется произвести пробу, чтобы вычислить точный расход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Физическое состояние: жидкость
Вязкость: низкая (менее 50 мПа при 15°C, Brookfield RVT)
pH: 6-8 (20°C)
Запах: специфический
Плотность: 1,025 кг/л

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в течение 12 месяцев в сухом помещении в оригинальной упаковке. Беречь от замерзания.

УПАКОВКА:

0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 литров.



MUYLLE  FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

www.lagesta.by

